

Pro Byggskum 750

Helårs pistolskum som kan brukes ned mot $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Støydempende og isolerende
- Hefter til de aller fleste materialer, også fuktige
- For montering og fylling
- Overmalbar
- Motstandsdyktig mot vann, varme, kulde, aldring, etc



Pro Byggskum 750 er et en-komponent polyurethan fugeskum for pistol. Pro Byggskum 750 er utviklet for bruk hele året, også ved minusgrader og lav luftfuktighet. Pro Byggskum 750 herder ved hjelp av fuktigheten i luften og danner et stivt og porøst materiale. Pro Byggskum 750 har svært god heft til de aller fleste materialer unntatt PTFE (Teflon). Herdet Pro Byggskum 750 har både isolerende og støydempende egenskaper.

Bruk

Bruksområder:

Montering av dører, vinduer, karmen, etc. Isolering og festing av rør. Tetting av hull, sprekker, tomrom og gjennomføringer. Festing av veggplater og fliser. Termisk isolering.

Bruksanvisning:

Arbeidstemperatur $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Men boksen må være ca. $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Frossen boks varmes innendørs ett døgn, eller i varmtvann i fire timer. Rist boksen før bruk. Boksen brukes opp ned. Løsne reguleringskruen på pistolen og press triggeren. Best resultat oppnås ved å fukte overflaten på forhånd. Overflaten bør være ren og fri for smuss, skitt, olje, grease, osv. Fyll 3/4 av fugen, slik at det er plass for ekspansjon. Dører, vinduer og karmen må forsterkes før påføring av skum. Mengde skum kan reguleres ved hjelp av reguleringskruen og triggeren på pistolen. Maks bredde på fuge er ca 6 cm. Rengjør pistolen med Pro Byggskumrens etter bruk. Ved skifte av boks, skru reguleringskruen med klokken til den stopper. Skru boksen forsiktig av og erstatt den med en ny umiddelbart. Uherdet skum fjernes med PRO Byggskumrens. Herdet skum fjernes mekanisk.

Teknisk

Base : Polyurethan

Arbeidstemperatur: -10 til $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Flammepunkt : Skum $+400\text{ }^{\circ}\text{C}$

Hinnedannelse : 6-10 min (RH 50%)

Herdetid : < 8-24 timer

Strekfasthet : $> 11\text{ N/cm}^2$

Temperaturmotstand : $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$ (langvarig) $-65\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+130\text{ }^{\circ}\text{C}$ (kort tid)

Densitet : 20-25 kg/m^3

Deformasjon : < 7 %

Trykkfasthet : $> 5\text{ N/cm}^2$

Brannklasse : B3 (DIN 4102)

Isoleringsevne : 33 mW/mK

Lydisoleringsevne : < 58 dB

Volum fra boks lagret romtemperatur : $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ = ca. 55 liter

Oppbevaring og holdbarhet : 18 måneder i uåpnet forpakning. Lagres og transporteres stående, tørt og kjølig.

Forpakning

Art. nr	Forpakning
N988725	750 ml, Aerosol