

Seal & Bond MS Screen Plus

High tech miljøvennlig rutelim

- Svært sterk en-komponent MS-Polymer med høy rivestyrke, uten sig
- NCAP-godkjenning for kjøring etter kun 1 time
- Utmerket heft til de fleste overflater, også våte
- Trenger ikke primer, selv ikke på hvitt metall
- Høy aldriings- og UV-bestandighet
- Inneholder ikke isocyanater eller løsemidler
- Er ikke ledende, kan brukes på ruter med integrert antenne

Seal & Bond MS Screen er et en-komponent lim, basert på MS-Polymer, spesielt utviklet til liming av bilglass. Seal & Bond MS Screen Plus inneholder verken skadelige løsemidler eller isocyanater. Seal & Bond MS Screen Plus er ikke ledende og kan brukes på ruter med integrert antenne. Bilen kan kjøres ut etter 1 time, men 6 timers herdetid anbefales.

Bruk

Bruksområder:

For liming av bilglass.

Bruksanvisning:

Seal & Bond MS Screen Plus kan brukes med kort eller lang metode for liming av bilglass. Fjern lister/omramming. Skjær ut ruten med tråd. Forberedelse: Kort metode: La det bli igjen 3-5 mm av det gamle limet, rengjør med Multifoam og blås tørt. Lang metode: Fjern alt lim på vindusfalsen. Rengjør med Multifoam. Montering: Overflaten må være fullstendig tørr før limet påføres! Legg en kontinuerlig fuge med Seal & Bond MS Screen Plus på enten ruten eller falsen. Åpne et sidevindu. Monter ruten ved å presse den på. Om nødvendig, justér monteringen (innen 2 minutter). Monter lister/omramming. Kjøretid: Bilen kan kjøres ut etter 1 time, men 6 timers kjøretid anbefales! Ved rengjøring på fals, gammelt lim og vindusrute: Bruk Relekta Xtraclean - tørk vekk. Avslutt alltid med Multifoam - tørk vekk. Lim på fullstendig tørr flate.



Teknisk

Shore : A50 (DIN 53503)

Base : High Tech Polymer

Farge : sort

Forlengelse ved brudd : >450 %

Påføringstemperatur : +5 til +40 °C

Rivestyrke : 2,3 N/mm² ved 23 °C (DIN 53504 S2)

Densitet : 1,5 g/m²

Krymping : <5 % (DIN 53503) etter herding

Overflateherding : 5 minutter (+23 °C 50 % R.F.)

Temperaturstabilitet : -40 °C til +90 °C

Oppbevaring og holdbarhet : 12 måneder. Oppbevares tørt, kjølig og frostfritt.

Kjemikalieresistans:

God: Vann, saltvann, alifatisk løsemidler, olje, fett, fortyndede organiske syrer, lut. Moderat: Estere, ketoner, aromater, drivstoff. Dårlig: Konsentrert syre, klorholdige løsemidler, klorvann.

Forpakning

Art. nr	Forpakning
N537298	290 ml, Patron